

# Technische gegevens Contactlijm

08/01/2018

Versie 1

## Distri Pond NV 701571

### Inhoud

1. Product beschrijving
2. Technische specificaties
3. Gebruiksaanwijzing
4. Beperkingen
5. Bewaring
6. Gebruiksvoorwaarden

Distri Pond NV  
Nikelaan 35  
2430 Laakdal  
België

T: +32 (0)13618870

### Product Beschrijving

**Distri Pond NV 701571** zal een grote variëteit van materialen binden, zoals hout, metaal, rubber, textiel, plastics, karton, ... Het is ideaal voor permanente bevestigingen die een hoge initiële bindingssterkte nodig hebben. De contactlijm heeft een goede temperatuur resistentie en een lange verwerkingstijd. Test altijd eerst op een klein oppervlak of de contactlijm geschikt is voor de specifieke toepassing.

***Niet gebruiken voor de verlijming van flexibele PVC of geëxpandeerd polystyreen.***

### Eigenschappen

- Methyleen Chloride vrij
- Uniforme spray
- Snel en makkelijk in gebruik
- Korte droogtijd
- Hoog gehalte vaste stof
- Hoge temperatuur resistentie
- Lage geurhinder
- Lange verwerkingstijd
- Bruikbaar voor vele materialen

### Technical Specifications

Naam	<b>Distri Pond NV 701571</b>
Oplosmiddel	Koolwaterstof
Drijfgas	Koolwaterstof
Vaste stof (ong.)	30%
Spray Patroon	Web
Kleur	Groen
Oppervlakte(22L bidon)	~100m <sup>2</sup>
VOC	548g/l
Maximum temperatuur	95°C

## Gebruiksaanwijzing

1. Oppervlakken moeten proper, droog en vrij van vet, olie en stof zijn. De aanwezigheid van stof zal de kwaliteit van de binding verlagen.
2. Bevestig het correcte lijmpistool (Art. No. 701575) aan de correcte compressiedarm (Art. No. 701576).
3. Verbind de compressiedarm vervolgens met het contactlijm drukvat.
4. Zorg dat alle verbindingen degelijk vast zitten.
5. Open het ventiel op het drukvat.
6. Het drukvat ventiel dient geopend te blijven en verbonden met de compressiedarm en lijmpistool tot het vat opgebruikt is. Gebruik het afsluitventiel op het lijmpistool om het drukvat af te sluiten. Het ventiel op het drukvat afsluiten zal resulteren in het drogen van de lijm in het pistool en de compressiedarm zodat deze zullen verstoppelen.
7. Hou bij gebruik het lijmpistool onder een hoek van 90° tot het te verlijmen oppervlak. Spray een uniforme laag contactlijm op de twee te verlijmen zijden. Zorg voor 80-100% dekking. Spray het ene oppervlak haaks op het andere en besteed extra aandacht aan de randen.
8. Wanneer de contactlijm droog blijkt te zijn voor bij aanraking, is deze gereed voor verlijming.
9. Poreuze oppervlakken kunnen meerdere lagen aan contactlijm vereisen
10. De droogtijd bedraagt één tot twee minuten afhankelijk van de substraten, omgevingstemperatuur en vochtigheid. Overdudig sprayen en "pooling" zal de droogtijd vergroten en kan de kwaliteit van de verlijming negatief beïnvloeden.
11. Na gebruik, het ventiel op het lijmpistool dichtdraaien en de "spray nozzle" demonteren en reinigen in solvent voordat de lijm verhardt.
12. Distri Pond NV 701571 is een contactlijm en vormt een binding door op zichzelf te kleven. Voor een goede binding van 2 oppervlakken is het dus noodzakelijk om op beide oppervlakken voldoende contactlijm aan te brengen.
13. Laat voldoende droogtijd toe zodat de contactlijm droog aanvoelt voordat de te verlijmen oppervlakken verbonden worden.
14. Eens de te verlijmen en met contactlijm behandelde oppervlakken in contact zijn gebracht zal een sterke binding optreden..
15. Besteed extra aandacht aan randen en hoeken.
16. Volledige uitharding van de lijm zal plaatsvinden na 24 uur

## Beperkingen

**Distri Pond NV 701571** droogt in 2 minuten onder normale omstandigheden, deze droogtijd is een richtwaarde en zal variëren bij andere temperaturen en vochtigheden. Hoge vochtigheid en lage temperatuur zullen deze droogtijd verlengen.

## Bewaring

Bescherm **Distri Pond NV 701571** van extreme temperaturen. Bewaar het product in een gecontroleerde omgeving tussen 15 en 35°C uit direct zonlicht. **Bewaar het product niet op een koude betonnen.** Koude temperaturen kunnen resulteren in een onomkeerbare degradatie van het product.

Bij bewaring onder de correcte condities is het product ten minste 12 maanden houdbaar indien ongeopend en in oorspronkelijke verpakking.

## Disclaimer

*Alle informatie in deze technische fiche is gebaseerd op praktische ervaring en is in goed vertrouwen gepubliceerd.*

*Echter omdat we geen controle hebben over de wijze of de condities waarin onze producten gebruikt worden of de eindproducten waarin onze producten gebruikt worden door de koper, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten. De verantwoordelijkheid voor de toepasbaarheid van onze producten ligt dan ook bij de koper.*

*Alle voorwaarden, verklaringen, verklaringen, garanties of garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de door ons vervaardigde, verkochte of geleverde goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige vordering van schade of gevolgschade, veroorzaakt aan eigendommen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten of goederen*